

best wood **FIBRE**

HOLZFASER-EINBLASDÄMMUNG

NATÜRLICH | FUGENFREI | STABIL

**DAUERHAFT
SETZUNGSSICHER!**
bei einer Einblasrohddichte
von 35-38kg/m³

Für Sanierungsarbeiten als auch für die Verwendung in der industriellen Vorfertigung dämmt Sie alle Hohlräume bis in die letzte Fuge.

Lieferformate

Ballengröße	800x420x320 mm
Gewicht pro VE bzw. Ballen:	15 kg
Gewicht pro Palette (21 Ballen):	315 kg

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR

DZ	Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
DI	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
zk	Keine Anforderungen an Zugfestigkeit
WH	Dämmung von Holzrahmen - und Holztafelbauweise
WI	Innendämmung der Wand
WTR	Dämmung von Raumtrennwänden

Technische Kurzinformation

Bezeichnung	WF-EN15101-1-AF5-MU1/2
Allg. bauaufsichtliche Zulassung	Dibt Z-23.11-2071
Empfohlene Einblasrohddichte freiliegend	ca. 28 [kg/m³]
Empfohlene Einblasrohddichte raumfüllend	35–38 [kg/m³]
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,039 [W/(mK)]
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	0,040 [W/(mK)]
Brandverhalten nach DIN EN 13501	E
Baustoffklasse nach DIN 4102	B2
Strömungswiderstand	> 5 [kPa·s/m²]
Volldeklaration	Holzfasern, Ammoniumsulfat
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	1-2
Spezifische Wärmekapazität	2100 [J/(kg K)]
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201



Deklarierte Wärmeleitfähigkeit nach SIA λ_D : 279: 0,039 W/(m·K)
Brandkennziffer: 4,3



best wood SCHNEIDER® GmbH
Kappel 28
88436 Eberhardzell

Telefon +49 (0)7355 9320-0
Telefax +49 (0)7355 9320-300
E-Mail info@schneider-holz.com

best wood SCHNEIDER® GmbH
Bucherstrasse 10
CH-9556 Affeltrangen

Telefon +41 (0)71 918 79 79
Fax +41 (0)71 918 79 78
E-Mail info@schneider-holz.com

FÜR EIN
GESUNDES
ZUHAUSE.

www.schneider-holz.com



CLEVER | EINFACH | ÜBERSICHTLICH

Das FIBRE-MOBIL steht Ihnen als **Leihanhänger** zur Verfügung. Voll ausgestattet mit einer **Einblasmaschine von X-Floc** und allem notwendigen Zubehör kann eine Maschineneinweisung durch einen Fachmann von best wood SCHNEIDER® dazugebucht werden.

Einblasmaschine

EM 440-400V/10,5kW Hochleistungs-Einblasmaschine mit FFB 2000 Pro + DS zur professionellen Verarbeitung von Holzfaser-Einblasdämmstoffen bzw. bauaufsichtlich zugelassenen, losen Dämmstoffen bis zu einer Verpackungsdichte von 200 kg/m³ und einer Feuchte laut Zulassung, jedoch kleiner als 15 %. Die Maschine ist für den stationären Werkseinsatz und den mobilen Baustelleneinsatz geeignet. Gleichmäßiger Materialfluss durch anwählbare Schieberposition. Besonders gute Auflockerung durch ein Häckselwerk über der Schleuse. Bei Bedarf kann das Häckselwerk ausgebaut und durch einen glatten Hals ersetzt werden. Lufterzeugung durch eine leistungsfähige mehrstufige Turbine und zusätzlich zwei Hochleistungsradialverdichter. Die Luftmenge wird mittels Fernbedienung über die Turbinendrehzahl angewählt. Elektrische Ausstattung mit diversen Steuerungsmöglichkeiten, Wartungsfunktionen und Kontrollanzeigen. Netzanschluss mit Phasenwender, Not-Aus Schalter.

Kontakt zur Terminabsprache



Thomas Baur | Disposition

Telefon +49 (0)7355 9320-234
Fax +49 (0)7355 9320-300
E-Mail t.baur@schneider-holz.com

■ INFORMATION

Wir können den Service zur Vermietung unseres FIBRE Einblas-Mobils nur für Kunden aus Deutschland anbieten. Wir bitten dafür um Ihr Verständnis.

Vorteile FIBRE-MOBIL

- Helle Innenraumbeleuchtung
- Einblaswerkzeuge übersichtlich und leicht zugänglich verstaut
- Elektrische Verstaung zur Herstellung der Spannungsversorgung

Technische Daten FIBRE-MOBIL

- Max. Gesamtgewicht: 2.500 kg
- Pritschengröße: 4100 x 2100 x 350 mm

Zubehör zur Einblasdämmung

- Einblasnadel NW50-80
- Einblasnadel NW50-130
- Einblasnadel NW50-184
- Einblasnadel: Anschluss-Set NW75>50
- 3 Stück Abdicht-Schwamm NW38/NW50, 400 x 300 x 40 mm
- DDE: Drehdüse J-Jet 75>60 mm für Dämmstärke 145 bis 500 mm
- Messgeräte: Dichteprüfset NW100 mit Koffer
- Messgeräte: Dickenmesser / Prüfplatte für lose Dämmstoffe (80g) gem.
- EN15101 und EN14064
- Messgeräte: Prüfelement 0,1 m³
- DDE: Lochsäge Profi D = 106,5 mm komplett für OSB
- DDE: Lochsäge mit Auswurfsystem komplett D = 120mm
- Schlauchdurchführung 10 bis 35 mm Beplankung
- Einblasblende
- 1 x Förderschlauch, 20 m, NW75
- 1 x Einlassschlauch standard, 15 m, NW75
- 1 x Einlassschlauch weich, 15 m, NW75
- 1 x Einlassschlauch, 15 m, NW63
- 2 x Schlauchverbinder NW75
- 1 x Reduzierverbinder NW75>63